



- ☒ Hemmiljö
☐ Offentligmiljö



Skötsel- och underhållsinstruktion

för ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3032/3062 Originalet eller 3232/3262 Rapid

Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta!

Allmänt

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada, gäller särskilt sk. lamellgolv.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att behandling med Osmo 3029 Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs Periodiskt underhåll.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa.

Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild 1*

Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl/ca. 10 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder 2, 3*

OSMO 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan - 2 teskedar räcker till ca 1 m², 0,5 liter till 35-50 m². Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder 2, 3, 4, 6*

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort. För enklare rengöring och underhåll finns OSMO 3029 Underhållsvax även som spray och OSMO Easy Wax Care servetter med underhållsvax.

Punktrenovering - skador/repor *produktbilder 2, 3, 6, 8*

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med en rengöring och applicering av ny hårdvaxolja.

Är det inte tillräckligt, gör följande:

- Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 150.
- Återbehandla den slipade ytan med OSMO Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka ca. 12 timmar (3032/3062), 4-6 timmar (3232/3262) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).
- Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.
- Vid behov utför en Uppfräschning med OSMO 3029 Underhållsvax över hela ytan.

Underhåll *produktbilder 1, 2, 3, 5, 7, 9*

Underhåll utförs en gång per år, eller oftare vid kraftigt smutsad, matt eller sliten yta.

- Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.
- Rengör ytan grundligt, för hand med röd Doodlebug eller med Osmo Golvmaskin och röd rondell. Använd OSMO 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat max. 1:1 allt beroende på smutsighetsgrad. Arbeta sparsamt med vatten.

- c. Låt ytan torka minst 30 min innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
- d. Skaka burken ordentligt och klicka alt. spraya ut OSMO 3029 Underhållsvax på en mindre yta.
- e. Applicera produkten i ett tunt lager och bearbeta in i ytan för hand med vit Doodlebug alt. OSMO Golvmaskin med vit rondell.
- f. Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- g. Då ytan torkat ca. 1 timme är den färdig att använda.
- h. Önskas högre glans kan ytan poleras. Polering till önskad glans sker för hand med vit Doodlebug alt. med OSMO Golvmaskin och vit rondell.

Periodiskt underhåll *produktbilder* 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12

Det är viktigt att ytan är helt ren före applicering av ny hårdvaxolja, då rester av OSMO 3029 Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende. Inled därför alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

- a. Applicera ett mycket tunt lager OSMO Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen med OSMO penselborste alt. OSMO Mikrofiberroller eller applicera ett mycket tunt lager med OSMO dubbel-spackel och avjämna ytan med OSMO golvmaskin och vit rondell. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som inte tas upp av rondellen avtorkas med OSMO Easy Pad luddfri trasa.
- b. Låt torka ca. 12 timmar (3032/3062) alt. 4-6 timmar (3232/3262) innan ytan tas i bruk.



1
Osmo 8016
Rengöringsmedel



2
Osmo 3029
Underhållsvax



3
Osmo Easy Pad




4
OSMO Easy Wax
Care servetter



5
Osmo Golvmaskin



6
Vit skurnylon



7
Osmo Rondeller



8
Osmo Pensel



9
Röd/vit Doodlebug



10
Osmo Penselborste



11
Mikrofiberroller



12
Osmo Dubbelspackel

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

Skötsel- och underhållsinstruktion för ytor
behandlade med Osmo Hårdvaxolja
3032/3062/3232/3262 i hemmiljö

